

## Konserwacja produktów ze stali lakierowanej Citymetal®

---

### Jak usunąć ślady palców ze stali czarnej pokrytej tworzywem sztucznym?

W większości przypadków wystarczy miękka ściereczka lub gąbka zwilżona wodą ze środkiem do zmywania. W przypadku mocnych zabrudzeń stosować można alkohol isopropylowy.

Do utrzymania czystości powierzchni stalowych zabezpieczonych powłokowym systemem ogniochronnym nie należy stosować agresywnych środków czyszczących mogących powodować degradację powłoki.

### Zasady konserwacji

Mycie jest często przyczyną powstawania wad powłok i dlatego też należy przestrzegać zasad opisanych poniżej:

Mycie należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Fakt wykonania mycia musi być udokumentowane w formie protokołu.

Do mycia należy używać czystą wodę. Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni dekoracyjnej tkaniny, nie rysującej powierzchni.

W czasie mycia temperatura powłok nie może przekraczać 25oC.

Temperatura stosowanej do mycia wody nie może przekraczać 25oC. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej.

Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego.

Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających detergenty), jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium.

Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza się stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni.

Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp.

Nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.

Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać jednej godziny.

Jeżeli to konieczne proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach.

Citymetal Grupa Prosigma Sp. z o.o. Sp.K.  
Struga 48 • PL-59220 Legnica • T+48 76 86 22 047  
NIP 691-247-84-67 regon 021454383  
handlowy@citymetal.pl www.citymetal.pl

DOKUMENTACJA  
WYKONAWCZA 2012

22.11.2012



info@citymetal.pl T +48 76 8622 047 F +48 76 8522 469

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Na wszystkie towary udzielana jest deklaracja zgodności zgodnie z wymogami Ustawy o Wyrobach Budowlanych.